Mastika PROTECTA FR Acrylic

PROTECTA FR Acrylic

Pavadinimas
Akrinė priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic 310 ml
Akmens vatos dembliai 25x48x600, 128 kg/m3 (15 vnt/pak.)

PRODUKTO APRAŠYMAS

PROTECTA FR Acrylic priešgaisrinė mastika, naudojama mažų kabelių, degių bei nedegių vamzdžių, ortakių bei linijinių angų sandarinimui. Kaip vienas iš komponentų naudojama PROTECTA FR Board sistemoje. Ji pagaminta akrilo pagrindu, yra išsipučianti ir rekomenduotina naudoti sausoje aplinkoje.

PROTECTA FR Acrylic priešgaisrinė mastika naudojama kartu su akmens vata, kurios pagalba yra užtikrinamas reikiamas mastikos storis priešgaisriniame sandarinime.

PRIEŠGAISRINĖS SAVYBĖS

Sandarinimas iš vienos pusės

Tipas	Sistema	EI
Linijinė anga < 30 mm	15 mm mastikos + 25 mm akmens vatos	120
Kabelis D<25 mm	15 mm mastikos + 25 mm akmens vatos	60
Plieninis vamzdis D<219 mm	15 mm mastikos + 25 mm akmens vatos	90
Cu vamzdis D<58 mm	15 mm mastikos + 25 mm akmens vatos	120
Ortakis 1000x1000 mm, D<1100 mm	15 mm mastikos + 25 mm akmens vatos	60

Sandarinimas iš dviejų pusių

Tipas	Sistema	EI
Linijinė anga < 30 mm	25 mm mastikos + 50 mm akmens vatos	240
Linijinė anga < 30 mm	8 mm mastikos + 20 mm akmens vatos	90
Kabelis D<25 mm	15 mm mastikos + 30 mm akmens vatos	240
Kabelis D<55 mm	9 mm mastikos + 20 mm akmens vatos	60
Plieninis vamzdis D<58 mm	9 mm mastikos + 20 mm akmens vatos	90
Plieninis vamzdis D<219 mm	15 mm mastikos + 20 mm akmens vatos	180
Cu vamzdis D<58 mm	9 mm mastikos + 20 mm akmens vatos	120
Plastikinis vamzdis D<42 mm	25 mm mastikos + 40 mm akmens vatos	240

Sertifikatas
SINTEF AB-104
2010-03-08

Turi būti naudojama akmens vata, kurios tankis > 128 kg/m^3
Plieniniai bei variniai vamzdžiai turi būti papildomai apšiltinti 40 mm storio akmens vatos dembliais, 80 kg/m^3, po 600 mm nuo sienos/perdangos į abi puses